


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец
тангенса угла диэлектрических потерь
(масло трансформаторное)
(тг-δ-1)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 8571-2004

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 05.08.2003 г.
Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №1, дата выпуска май 2004 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности результатов испытаний тангенса угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581-75.

Область применения – предприятия министерства топлива и энергетики РФ.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО:
Методика испытаний (анализа): ГОСТ 6581-75.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой специально подготовленный для непосредственного применения жидкий электроизоляционный материал нефтяного происхождения, упакованный в флаконе с навинчивающейся крышкой.

Объем материала СО в флаконе 230 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – тангенс угла диэлектрических потерь.

Индекс СО	Интервал допустимого значения аттестованной характеристики СО	Единица измерения	Границы допустимых значений относительной погрешности аттестованного значения СО при P=0,95, %	Температура испытания, °С
тг-δ-1	от 0,1 до 1,0	%	20,0	90,0±1,0

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО:
Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация
производительное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРСО"
(АНО НПО "ИНТЕГРСО")


450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:
Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация
производительное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРСО"
(АНО НПО "ИНТЕГРСО")

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО "ИНТЕГРСО"
д.т.н., профессор



Мухамедзянов А.Х.

Handwritten mark or signature at the bottom left corner.